

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS


**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

PCT/JP 99/07137

日 本 国 特 許 庁  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



ENU

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日

出 願 番 号  
Application Number:

平成 1 0 年 特 許 願 第 3 6 5 6 9 0 号

出 願 人  
Applicant (s):


日本電気株式会社

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 0 年 2 月 2 5 日

特 許 庁 長 官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



出 証 番 号 出 証 特 2 0 0 0 - 3 0 0 9 5 0 4

【書類名】 特許願

【整理番号】 34001868

【提出日】 平成10年12月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01H 36/00

【発明の名称】 マイクロマシンスイッチおよびその製造方法

【請求項の数】 36

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

    【氏名】 鈴木 健一郎

【発明者】

    【住所又は居所】 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

    【氏名】 丸本 恒久

【特許出願人】

    【識別番号】 000004237

    【氏名又は名称】 日本電気株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100064621

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 山川 政樹

    【電話番号】 03-3580-0961

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 006194

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 9718363

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 マイクロマシンスイッチおよびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板上に設けられた第 1 の信号線と、前記基板上に設けられかつ前記第 1 の信号線の端部から所定のギャップを隔てて端部の設けられた第 2 の信号線との間の導通／非導通を制御するマイクロマシンスイッチにおいて、

前記基板上に前記ギャップと近接して設けられかつ前記基板面に対して所定の高さを有する支持部材と、

この支持部材から前記基板面に対して略水平に突出しかつ一部が前記ギャップと対向するようにして設けられた可撓性の梁部材と、

この梁部材の前記基板側における少なくとも前記ギャップと対向する位置に設けられた接触電極と、

前記基板上に前記梁部材の一部と対向して設けられた下部電極と

前記梁部材に前記下部電極と対向して設けられた中間電極と、  
を備えたことを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 2】 請求項 1 において、

前記下部電極は、前記支持部材と前記ギャップとの間における前記基板上に設けられていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 において、

前記支持部材と前記梁部材の少なくとも一部とは、同一の導電性部材からなる一体構造であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 4】 請求項 1 ないし 3 の何れか一項において、

前記梁部材は、前記支持部材との接続部分から少なくとも前記下部電極と対向する位置までの領域が導電性部材で形成されるとともに、この導電性部材の先端部に前記ギャップと対向する位置まで延在する絶縁性部材が設けられ、

前記接触電極は、前記ギャップと対向してこの絶縁性部材に設けられていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 において、

前記導電性部材は、半導体材料よりなることを特徴とするマイクロマシンスイ

ツチ。

【請求項 6】 請求項 5 において、

前記半導体材料は、単結晶の半導体であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 7】 請求項 5 において、

前記半導体材料は、アモルファス半導体または多結晶半導体であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 8】 請求項 1 において、

前記支持部材と前記梁部材との接続部分は、その表面におけるなす角が鈍角であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 9】 請求項 1 において、

前記梁部材は、前記接触電極が設けられた面の反対側の面に、前記接触電極と対向して補強部材が設けられていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 10】 請求項 1 において、

前記接触電極は、前記第 1 および第 2 の信号線と容量接続可能な絶縁体膜によって覆われていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 11】 請求項 1 において、

前記基板は、ガラス基板またはセラミック基板であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 12】 請求項 1 において、

前記基板は、ガリウムヒ素基板であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 13】 請求項 1 において、

前記中間電極は、前記上部電極と電氣的に短絡され、

前記上部電極は、電氣的に浮遊した状態にあることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 14】 請求項 1 において、

前記下部電極は、前記上部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成されていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 15】 請求項 1 において、

前記上部電極は、前記下部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成されていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 16】 請求項 1 において、

前記上部電極と前記下部電極との両者は、互いに向かい合う面積が等しい複数の電極によって構成されていることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 17】 請求項 14 ないし 16 の何れか一項において、

前記複数の電極によって構成される上部電極または下部電極は、櫛歯状の電極であることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 18】 請求項 1 において、

前記マイクロマシンスイッチは、フェーズドアレイアンテナ装置に使用されることを特徴とするマイクロマシンスイッチ。

【請求項 19】 基板上に設けられた第 1 の信号線と、前記基板上に設けられかつ前記第 1 の信号線の端部から所定のギャップを隔てて端部の設けられた第 2 の信号線との間の導通／非導通を制御するマイクロマシンスイッチの製造方法において、

前記基板上に下部電極を形成する工程と、

所定の高さを有する支持部材とこの支持部材に設けられた可撓性の梁部材とこの梁部材に設けられた接触電極と前記梁部材に設けられた中間電極とからなる部材を、前記接触電極が前記ギャップと対向するとともに前記第 1 および第 2 の信号線と離間した状態で、前記基板上に接着する工程と

を有することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 20】 請求項 19 において、

前記下部電極を、前記支持部材と前記ギャップとの間における前記基板上に設けることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 21】 請求項 19 または 20 において、

前記支持部材と前記梁部材の少なくとも一部とを、同一の導電性部材からなる一体構造とすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 22】 請求項 19 ないし 21 の何れか一項において、



前記梁部材における前記支持部材との接続部分から少なくとも前記下部電極と対向する位置までの領域を導電性部材で形成するとともに、この導電性部材の先端部に前記ギャップと対向する位置まで延在する絶縁性部材を設け、

前記接触電極を、前記ギャップと対向してこの絶縁性部材に設けることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 23】 請求項 21 または 22 において、

前記導電性部材を、半導体材料より形成することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 24】 請求項 23 において、

前記半導体材料を、単結晶の半導体とすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 25】 請求項 23 において、

前記半導体材料を、アモルファス半導体または多結晶半導体とすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 26】 請求項 19 において、

前記支持部材と前記梁部材との接続部分を、その表面におけるなす角が鈍角となるように形成することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 27】 請求項 19 において、

前記梁部材を、前記接触電極が設けられた面の反対側の面に、前記接触電極と対向して補強部材を設けることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 28】 請求項 19 において、

前記接触電極を、前記第 1 および第 2 の信号線と容量接続可能な絶縁体膜によって覆うことを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 29】 請求項 19 において、

前記基板を、ガラス基板またはセラミック基板とすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 30】 請求項 19 において、

前記基板を、ガリウムヒ素基板とすることを特徴とするマイクロマシンスイッ

チの製造方法。

【請求項 31】 請求項 19 において、  
前記中間電極を、前記上部電極と電氣的に短絡し、  
前記上部電極を、電氣的に浮遊した状態にすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 32】 請求項 19 において、  
前記下部電極を、前記上部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 33】 請求項 19 において、  
前記上部電極を、前記下部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 34】 請求項 19 において、  
前記上部電極と前記下部電極との両者を、互いに向かい合う面積が等しい複数の電極によって構成することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 35】 請求項 32 ないし 34 の何れか一項において、  
前記複数の電極によって構成される上部電極または下部電極を、櫛歯状の電極とすることを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【請求項 36】 請求項 19 おいて、  
前記マイクロマシンスイッチを、フェーズドアレイアンテナ装置に使用することを特徴とするマイクロマシンスイッチの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マイクロマシンスイッチおよびその製造方法に関し、特に DC（直流）からギガヘルツ以上の広い信号周波数をオン／オフ可能とするマイクロマシンスイッチおよびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

従来、ロックウェル・インターナショナル・コーポレーションのユン・ジェイ

ソン・ヤオの「微細電気機械スイッチ」（特開平 9-17300 号公報）に記載の発明を例にして、従来技術を説明する。

【0003】

図 18 は、特開平 9-17300 号公報に開示されたマイクロマシンスイッチの平面図（a）およびその E-E' 線断面図を示す。同図に示すように、ガリウムヒ素からなる基板 51 上には、熱硬化ポリイミドからなるアンカー構造 52 と、金からなる下部電極 53 と、金からなる信号線 54 とが設けられている。

【0004】

そして、アンカー構造 52 の上にはシリコン酸化膜からなる片持ちアーム 55 が設けられ、この片持ちアーム 55 は、下部電極 53 を越えて信号線 54 の位置まで延在しており、これらと空間的な隙間を介して対向している。

【0005】

片持ちアーム 55 の上側には、アルミからなる上部電極 56 がアンカー構造 52 から下部電極 53 に対向する位置まで作製されている。また、片持ちアーム 55 の下側には、信号線 54 に対向する位置に金からなる接触電極 57 が設けられている。

【0006】

さて、このような構造をしたマイクロマシンスイッチにおいて、上部電極 56 と下部電極 53 との間に 30 V の電圧を印加すると、静電気力により上部電極 56 に基板方向（矢印 58 の下向き）に引力が働く。このため、片持ちアーム 55 が基板側に変形し、接触電極 57 が信号線 54 の両端と接触する。

【0007】

通常の状態では、図 19（b）に示すように、接触電極 57 と信号線 54 との間には隙間が設けられ、したがって 2 本の信号線 54 は互いに切り離されている。このため、下部電極 53 に電圧が印加されない状態では、信号線 54 に電流は流れない。

【0008】

しかし、下部電極 53 に電圧が印加されて接触電極 57 が信号線 54 と接触した状態では、2 本の信号線 54 は短絡し、両者の間を電流が流れることができる

。したがって、下部電極 53 への電圧印加によって、信号線 54 を通る電流あるいは信号のオン／オフを制御することができる。

【0009】

ただし、スイッチの損失を低減させるためには、上部電極 56 と接触電極 57 とが電氣的に十分に絶縁されていることが重要である。すなわち、もし上部電極 56 と接触電極 57 が電氣的に短絡していれば、信号線 54 を流れる信号（DC を含む）が上部電極 56 にも流れ出てしまう。

【0010】

また、上部電極 56 と接触電極 57 とが短絡していなくとも、静電容量がかなり大きいような状態では、信号線 54 を流れる交流信号がやはり上部電極 56 に流れて外部に漏洩する。

このように、上部電極 56 と接触電極 57 との絶縁が十分でないときには、信号の漏れが大きくなり、スイッチの特性が悪くなる。

【0011】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述の従来のマイクロマシンスイッチには、以下の問題点があることが判明した。

スイッチをオンさせる（すなわち、接触電極 57 が信号線 54 に接触する）ためには、片持ちアーム 55 の復元力に勝る静電気力を発生するように、上部電極 56 と下部電極 53 との間に十分な電圧を印加させることが必要である。その際、この静電気力は、上部電極 56 と下部電極 53 との間の距離（正確にはこの距離から片持ちアーム 55 の厚さを減じた値）の二乗に反比例するため、両者の電極間の距離を小さく設計することが重要である。

【0012】

ところで、従来例の構造では、図 18（b）に示すように上部電極 56 と下部電極 53 との間の距離は、片持ちアーム 55 の厚さに加え、さらに接触電極 57 と信号線 54 との間の距離よりも接触電極 57 の厚さだけ大きくなる。例えば、高周波応用において信号の損失を少なくするためには、接触電極 57 および信号線 54 の厚さを  $2\mu\text{m}$  程度にする必要がある。

## 【0013】

また、オフ時に信号線54と接触電極57との静電容量的結合を小さくするため、両者を4  $\mu\text{m}$ 以上離れた構成にする必要がある。このため、上部電極56と下部電極53とは、片持ちアーム8の厚さに加えて6  $\mu\text{m}$ 程度離して配置されることになる。

## 【0014】

このとき、上部電極56と下部電極53との重なる領域を10,000  $\mu\text{m}^2$ とし、片持ちアーム8の幅を20  $\mu\text{m}$ 、長さを130  $\mu\text{m}$ で設計すると約100 Vもの高い電圧が必要とされることが、本願発明者等によって確認された。もちろん、片持ちアーム8の長さを長くしたり、幅を小さくしたりすることにより、片持ちアーム8の復元力を小さくするように設計することも可能であるが、これはデバイスの作製途中あるいはデバイスの動作中に片持ちアーム8が破損してしまうおそれがある。

## 【0015】

一方、上部電極56と下部電極53との重なる領域を大きくすることにより、大きな静電気力を発生させることができ、印加電圧を低減させることが可能であるが、それではデバイス全体が大きくなってしまう。従来例ではこのような方法で印加電圧の低減を実現しているが、この方法は明らかにデバイス全体の寸法が大きくなるという代償を払ったものであり、スイッチの小型化に関して大きな限界がある。

## 【0016】

また、100 Vもの高い電圧が必要とされることから、絶縁破壊によりデバイスが破壊されないように、片持ちアーム8の膜質を良質なものにすることが必要とされる。しかし、従来例のように、金からなる接触電極57の上に酸化膜の片持ちアーム8を低温堆積プロセス（250℃以下のプラズマCVDプロセス）によって作製するような方法では、充分の耐圧特性を持った酸化膜を形成することは困難である。

## 【0017】

さらに、印加電圧が高くなると、駆動用の回路で消費される電力が増大するた

め、特に多数のスイッチを配列するというアンテナ等の用途に従来例のマイクロスイッチを応用することができないことがわかった。

【0018】

本発明は、このような課題を解決するためのものであり、従来よりも低い駆動電圧で動作可能なマイクロマシンスイッチおよびその製造方法を提供することを主な目的とする。

また、本発明は、印加電圧を下げるできない場合に備え、絶縁体膜の耐圧特性を上昇させることによってデバイス特性を改善することをその他の目的とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】

このような目的を達成するために、本発明に係るマイクロマシンスイッチの一態様は、基板上に設けられた第1の信号線と、上記基板上に設けられかつ上記第1の信号線の端部から所定のギャップを隔てて端部の設けられた第2の信号線との間の導通／非導通を制御するマイクロマシンスイッチに関するものである。そして、上記基板上に上記ギャップと近接して設けられかつ上記基板面に対して所定の高さを有する支持部材と、この支持部材から上記基板面に対して略水平に突出しかつ一部が上記ギャップと対向するようにして設けられた可撓性の梁部材と、この梁部材の上記基板側における少なくとも上記ギャップと対向する位置に設けられた接触電極と、上記基板上に上記梁部材の一部と対向して設けられた下部電極と、上記梁部材に上記下部電極と対向して設けられた中間電極とを備える。

【0020】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記下部電極は、上記支持部材と上記ギャップとの間における上記基板上に設けられている。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記支持部材と上記梁部材の少なくとも一部とは、同一の導電性部材からなる一体構造である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記

梁部材は、上記支持部材との接続部分から少なくとも上記下部電極と対向する位置までの領域が導電性部材で形成されるとともに、この導電性部材の先端部に上記ギャップと対向する位置まで延在する絶縁性部材が設けられ、上記接触電極は、上記ギャップと対向してこの絶縁性部材に設けられている。

#### 【0021】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記導電性部材は、半導体材料よりなる。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記半導体材料は、単結晶の半導体である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記半導体材料は、アモルファス半導体または多結晶半導体である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記支持部材と上記梁部材との接続部分は、その表面におけるなす角が鈍角である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記梁部材は、上記接触電極が設けられた面の反対側の面に、上記接触電極と対向して補強部材が設けられている。

#### 【0022】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記接触電極は、上記第1および第2の信号線と容量接続可能な絶縁体膜によって覆われている。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記基板は、ガラス基板またはセラミック基板である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記基板は、ガリウムヒ素基板である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記中間電極は、上記上部電極と電氣的に短絡され、上記上部電極は、電氣的に浮遊した状態にある。

#### 【0023】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記

下部電極は、上記上部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成されている。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記上部電極は、上記下部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成されている。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記上部電極と上記下部電極との両者は、互いに向かい合う面積が等しい複数の電極によって構成されている。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記複数の電極によって構成される上部電極または下部電極は、櫛歯状の電極である。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチのその他の態様においては、上記マイクロマシンスイッチは、フェーズドアレイアンテナ装置に使用される。

#### 【0024】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法の一態様は、基板上に設けられた第1の信号線と、上記基板上に設けられかつ上記第1の信号線の端部から所定のギャップを隔てて端部の設けられた第2の信号線との間の導通／非導通を制御するマイクロマシンスイッチの製造方法に関するものである。そして、上記基板上に下部電極を形成する工程と、所定の高さを有する支持部材とこの支持部材に設けられた可撓性の梁部材とこの梁部材に設けられた接触電極と上記梁部材に設けられた中間電極とからなる部材を、上記接触電極が上記ギャップと対向するとともに上記第1および第2の信号線と離間した状態で、上記基板上に接着する工程とを有する。

#### 【0025】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記下部電極を、上記支持部材と上記ギャップとの間における上記基板上に設ける。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記支持部材と上記梁部材の少なくとも一部とを、同一の導電性部材から



なる一体構造とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記梁部材における上記支持部材との接続部分から少なくとも上記下部電極と対向する位置までの領域を導電性部材で形成するとともに、この導電性部材の先端部に上記ギャップと対向する位置まで延在する絶縁性部材を設け、上記接触電極を、上記ギャップと対向してこの絶縁性部材に設ける。

【0026】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記導電性部材を、半導体材料より形成する。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記半導体材料を、単結晶の半導体とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記半導体材料を、アモルファス半導体または多結晶半導体とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記支持部材と上記梁部材との接続部分を、その表面におけるなす角が鈍角となるように形成する。

【0027】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記梁部材を、上記接触電極が設けられた面の反対側の面に、上記接触電極と対向して補強部材を設ける。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記接触電極を、上記第1および第2の信号線と容量接続可能な絶縁体膜によって覆う。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記基板を、ガラス基板またはセラミック基板とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記基板を、ガリウムヒ素基板とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記中間電極を、上記上部電極と電氣的に短絡し、上記上部電極を、電気

的に浮遊した状態にする。

【0028】

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記下部電極を、上記上部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成する。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記上部電極を、上記下部電極と向かい合う面積が互いに等しい複数の電極によって構成する。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記上部電極と上記下部電極との両者を、互いに向かい合う面積が等しい複数の電極によって構成する。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記複数の電極によって構成される上部電極または下部電極を、櫛歯状の電極とする。

また、本発明に係るマイクロマシンスイッチの製造方法のその他の態様においては、上記マイクロマシンスイッチを、フェーズドアレイアンテナ装置に使用する。

【0029】

このように本発明は、中間電極を設けることにより、上部電極と下部電極との間の距離を実質的に短くすることにより、スイッチの駆動電圧を低減させるものである。

例えば、接触電極と同じ厚さの中間電極を絶縁体膜を挟んで上部電極の下側に設ける。この中間電極は外部の電圧回路と直接接続されていないとする。上部電極と下部電極との間に電圧（V）を印加したときには、中間電極の電位は以下の式から計算される。

【0030】

$$V \cdot C_1 / (C_1 + C_2)$$

【0031】

ここで、中間電極と上部電極との間の静電容量を  $C_1$ 、中間電極と下部電極と

の間の静電容量を $C_2$ とした。 $C_1$ は $C_2$ よりも大きいので、中間電極の電位はほぼ上部電極と等しい値となる。

#### 【0032】

この中間電極を上述の従来例のケースに当てはめると、中間電極と下部電極との間の距離は、接触電極と信号線との間の距離の $4\mu\text{m}$ に等しい。このとき、電圧を印加する電極の距離が実質的に $2/3$  ( $=4[\mu\text{m}]/6[\mu\text{m}]$ )に減少するため、必要とされる電圧も約 $67\text{V}$ と従来例の $2/3$ に減少させることが可能となる。

#### 【0033】

さらに、この中間電極は、接触電極の作製と同時に作製することができるため、デバイスの製造コストを少しも上昇させないという長所があることが特筆される。中間電極の構造は、以下の実施例で詳しく述べるように種々の変更が可能であり、それぞれ大きな特徴を有する。

#### 【0034】

このように本発明は、従来よりも低い印加電圧で駆動させることができるとともに、絶縁体膜の耐圧特性を上昇させることによってデバイス特性を改善することができる。

#### 【0035】

##### 【発明の実施の形態】

次に、本発明の実施の形態について図を用いて説明する。

#### 【0036】

##### 〔第1の実施の形態〕

図1は、本発明の第1の実施の形態の平面図(a)およびそのA-A'線断面図(b)を示す。同図に示すように、本実施の形態では、誘電率の大きなガラス製の基板1上に、シリコンからなるスイッチ本体部14と、金からなる下部電極4と、金からなる信号線3が設けられている。また、基板1の裏面にはアース板2が形成されている。

#### 【0037】

スイッチ本体部14は、支持部材7と、片持ちアーム8と、上部電極9との一

体構造となっている。支持部材 7 からは、シリコンからなる二本の片持ちアーム 8 が基板面に対してほぼ水平に延びている。二本の片持ちアーム 8 は、従来例における一本のアームと比べてアームの回転運動を低く抑えることができ、スイッチの片当たり接触を防止するのに役立つ。ただし、条件に応じて片持ちアーム 8 の本数を変えればよいのであって、本発明には 1 本および 2 本以上の片持ちアーム 8 を有する構造が含まれる。

## 【0038】

ところで、支持部材 7 と片持ちアーム 8 と接続部分においては、その表面におけるなす角  $\alpha$ 、 $\beta$  が、それぞれ鈍角 ( $90^\circ < \alpha, \beta < 180^\circ$ ) となるように調整することが好ましい。このようにすることにより、片持ちアーム 8 の強度を高めることができ、1 MHz 以上といった高周波数のスイッチング動作を可能とする。

## 【0039】

片持ちアーム 8 の先端には、シリコンからなる上部電極 9 が設けられている。上部電極 9 は、下部電極 4 と空間的な隙間を介して対向している。

支持部材 7 は、基板 1 上に形成されている信号線 3 a に接続されており、この信号線 3 a は、支持部材 7 および片持ちアーム 8 を介して上部電極 9 と電氣的に接続されている。

## 【0040】

また、二酸化シリコンあるいは窒化シリコン膜等の絶縁体膜からなる絶縁性部材 6 が、上部電極 9 の下面に下部電極 4 と対向する位置から信号線 3 に対向する位置にかけて設けられている。この信号線 3 に対向する絶縁性部材 6 の下側の位置には、金からなる接触電極 5 が設けられている。同様に、下部電極 4 と対向するようにして絶縁性部材 6 上には、中間電極 15 が設けられている。

## 【0041】

このように絶縁性部材 6 を設けることにより、接触電極 5 と上部電極 9 との短絡を防止することができる。ただし、絶縁性部材 6 は、最低限接触電極 5 と上部電極 9 との間、および、中間電極 15 と上部電極 9 との間にあればよい。なお、高周波信号をスイッチングする場合は、信号線 3 と容量結合可能な範囲で接触電

極 5 の表面を絶縁体膜で覆っていてもよい。逆に信号線 3 を絶縁体膜で覆っても構わない。

#### 【0042】

このように、接触電極 5 と対向する絶縁性部材 6 の上側には、片持ちアーム 8 よりも厚みのある上部電極 9 が設けられているため、接触電極 5 と絶縁性部材 6 との間に生じる歪みによる反りを小さく抑えることができる。したがって、接触電極 5 は絶えず基板 1 に対して平行な状態を保つことができ、片当たりによる接触抵抗の増大を抑えることができる。

#### 【0043】

ここで、本実施の形態の動作について説明する。

信号線 3 a を介して上部電極 9 と下部電極 4 との間に 70 V の電圧を印加すると、静電気力により上部電極 9 に基板方向（下向き）に引力が働く。このため、片持ちアーム 8 が下側に湾曲して接触電極 5 が信号線 3 と接触するようになる。

#### 【0044】

信号線 3 は、図 1（b）に示すように接触電極 5 に対向する位置に隙間が設けられている。このため、電圧が印加されない状態では信号線 3 に電流は流れないが、電圧が印加されて接触電極 5 が信号線 3 と接触した状態では信号線 3 を電流が流れることができる。このように、下部電極 4 への電圧印加によって信号線 3 を通る電流あるいは信号のオン／オフを制御することができる。また、30 GHz の信号を扱った場合、従来の HEMT（High Electron Mobility Transistor）スイッチでの挿入損失が 3～4 dB であったのに対し、本実施の形態のスイッチでは 2.5 dB という結果が得られた。

#### 【0045】

このように本実施の形態では、上部電極 9 は導電性の片持ちアーム 8 を介して導電性の支持部材 7 と電氣的に接続されているため、上部電極 9 への電圧印加を容易に行うことができる。ただし、上部電極 9 は電氣的に浮遊した状態であっても構わない。その場合、信号線 3 a は不要であり、スイッチを動作させるためには下部電極 4 に電圧を印加するだけでよい。

#### 【0046】

また、支持部材 7 と片持ちアーム 8 と上部電極 9 とを、不純物が一部あるいは全体に拡散された半導体で作製することができる。その場合、スイッチの動作時に上部電極 9 と下部電極 4 との間に流れる電流は、極めて小さなものであるから、これら半導体の不純物の含有量を精密に制御する必要はない。

## 【0047】

また、以下の作製方法に述べるように片持ちアーム 8 の厚さを、他の構成要素に比べて薄く制御することも容易である。このように個々の要素の厚さを制御することによって、剛性の大きな構成要素の中に柔らかい片持ちアーム 8 を作製することができる。したがって、剛性の大きな要素では電圧印加時の変形が基板 1 に対して水平に行われ、変形のほとんどが薄い片持ちアーム 8 によってなされることになる。これは、スイッチの片当たりを低く抑えることに役立つものである。

## 【0048】

ただし、上部電極 9 の厚さを、片持ちアーム 8 と同じにしたものも本発明に含むことができる。このような構造は、作製方法が簡略化されるという長所がある。

## 【0049】

なお、本実施の形態の代表的な寸法は、表 1 のとおりである。

## 【0050】

【表 1】

	幅 (縦方向)	長さ (横方向)	厚さ
片持ちアーム 8	10 $\mu\text{m}$	130 $\mu\text{m}$	3 $\mu\text{m}$
上部電極 9	100 $\mu\text{m}$	200 $\mu\text{m}$	10 $\mu\text{m}$
接触電極 5	70 $\mu\text{m}$	10 $\mu\text{m}$	2 $\mu\text{m}$

中間電極 15	90 $\mu$ m	40 $\mu$ m	2 $\mu$ m	
---------	------------	------------	-----------	--

ここで、幅は図 1 (a) の平面図に対して縦方向の長さ、長さは図 1 (a) の平面図に対して横方向の長さ、厚さは図 1 (b) の断面図に対して縦方向の長さをそれぞれ示す。また、中間電極 15 と下部電極 4 との距離は、4  $\mu$ m としている。

#### 【0051】

しかし、これら寸法は個々の応用に応じて設計すべきものであり、上述の数値に限定されるものではない。本発明においては、その増大した設計自由度により、広い範囲の設計が可能である。例えば、中間電極 15 の厚さを接触電極 5 よりも少し薄く設計すると、接触電極 5 と信号線 3 との接触の力が大きくなり、両者の接触抵抗が減少する。これは、特に DC 信号をオン／オフするスイッチに適した設計であるといえる。

#### 【0052】

また、中間電極 15 の厚さを接触電極 5 よりも少し厚く設計すると、接触電極 5 はスイッチのオンのときでも信号線 3 と直接接触することがなくなる。しかし、高周波応用では抵抗接触は必ずしも必要でなく、容量型の接触でも信号を伝えることが可能であるため、接触電極 5 が直接信号線 3 に触れなくてもよい。この場合には、接触電極 5 が信号線 3 と直接ふれないため、機械的な摩耗を低く押さえることが可能であり、スイッチの寿命を長く保つことができるという利点がある。

#### 【0053】

さらに、スイッチの駆動方法として、上部電極 9 に電氣的短絡した支持部材 7 と下部電極 4 との間に電圧を印加する例を示したが、支持部材 7 の電位を必ずしも固定せずに、下部電極 4 だけに電圧を印加するだけでスイッチの動作は可能である。このとき、支持部材 7 (すなわち、上部電極 9) の電位は、固定されずに浮いた状態である。このような状態では、通常、上部電極 9 は周囲の電位に影響された電圧となり、周囲にグランド線を配置することによってグランド電圧に近い状態とすることが可能である。なお、グランド線の配置は、一般的にスイッチ

本体部14の近くに設けられるのが普通である。

このように、支持部材7の電位を浮遊させた場合、支持部材7に配線を設ける手間が省けるため、全体としてデバイスの配線が簡略化されるという利点がある。

#### 【0054】

ここで、図1に係るマイクロマシンスイッチの製造工程について図を参照して説明する。

図2、3は、図1に係るマイクロマシンスイッチの製造工程を示す断面図である。製造工程について順次説明する。

#### 【0055】

まず、図2(a)に示すように、シリコンからなる基板11に二酸化シリコン膜からなるパタン12を形成し、水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)等のエッチング液を用いて基板11を約 $6\mu\text{m}$ ほどエッチングする。

ここで、基板11としては(100)面を主面とするシリコンを用いた場合、エッチング速度の面方位依存性により、エッチング後は(111)面が側面に露出した台形となる。

#### 【0056】

次いで、図2(b)に示すように、新たにパタン13を基板1上に形成し、このパタン13をマスクにしてマスクの無い領域にボロンを拡散させ、その後、ボロンの深い拡散を行うため、例えば $1150^{\circ}\text{C}$ で10時間ほど熱拡散を実施する。このとき、高濃度のボロンが約 $10\mu\text{m}$ の深さまで拡散される。その結果、支持部材7と上部電極9とが作製される。

#### 【0057】

次いで、図2(c)に示すように、片持ちアーム8に対応する領域のパタン13を除去してから、残ったパタン13をマスクにしてマスクの無い領域にボロンを拡散させる。その結果、支持部材7、片持ちアーム8および上部電極9からなるスイッチ本体部14ができあがる。

なお、今回はボロンの浅い拡散を行うため、例えば $1150^{\circ}\text{C}$ で2時間ほど熱拡散を実施する。このとき、高濃度のボロンが約 $2\mu\text{m}$ 深さまで拡散される。



## 【0058】

次いで、図2(d)に示すように、上部電極9に二酸化シリコン $1\mu\text{m}$ および窒化膜 $0.05\mu\text{m}$ からなる絶縁性部材6を作製する。

## 【0059】

次いで、図3(e)に示すように、絶縁性部材6上に金メッキを用いて接触電極5および中間電極15を作製する。

## 【0060】

次いで、図3(f)に示すように、このようにして作製された基板11を、金からなる下部電極4および金からなる信号線3、3aの形成されたガラス製の基板1に載置する。この基板1は上述のシリコンプロセスとは別個の工程で予め作製しておく。その後、支持部材7を基板1上に接着する。このとき、シリコンとガラスとの接着には、静電接着技術を利用することができる。

## 【0061】

最後に、図3(g)に示すように、基板11をエチレンジアミンピロカテコール等のボロン濃度選択性が高いエッチング液に投入し、ボロンが拡散されていない部分を溶解する。その結果、基板1上にマイクロマシンスイッチを作製することができる。

## 【0062】

なお、基板1がセラミックあるいはガリウムヒ素等で形成されているのであれば、接着剤を用いて支持部材7とこれらの基板とを接着させることも可能である。もしくは、これら基板の表面にガラスを $2\sim 5\mu\text{m}$ 程度スパッタしておく、と、静電接着技術を使うことも可能である。

## 【0063】

以上のように本実施の形態では、単結晶シリコン基板をエッチングすることによって片持ちアーム8等からなるスイッチ本体部14を作製している。このように、本実施の形態は材料として単結晶体を利用することにより、機械特性として最も信頼性のおける構造体を作製することができるという利点がある。

## 【0064】

また、片持ちアーム8を単結晶体のみで作製しているため、従来例のように複

数の材料を張り合わせた構造に比べ、熱膨張係数に起因する反りが発生することはない。すなわち、片持ちアーム 8 の基板 1 の面に対して直交する方向に沿った熱膨張係数の変化を、基板面側とその反対面側とで互いに対称とすることにより、反りの発生を抑制している。

#### 【0065】

一方、ここに述べた方法以外にも、基板 1 上に種々の薄膜を堆積して選択エッチングを利用し、本発明の構造をもつスイッチを作製することも可能である。例えば、スイッチ本体部 14 を単結晶シリコンではなく、アモルファスシリコン、ポリシリコンまたは高抵抗の半導体材料（GaAs，鉄をドープした InP 等）を使って作製してもよい。また、スイッチ本体部 14 を半導体ではなく、金やアルミニウム等の金属を使って作製してもよい。

#### 【0066】

#### [第 2 の実施の形態]

次に、本発明のその他の実施の形態について図を参照して説明する。

図 4 は、本発明の第 2 の実施の形態の平面図 (a) およびその B-B' 線断面図 (b) を示す。同図に示すように、本実施の形態では、誘電率の大きなガラス製の基板 1 上に、シリコンからなる支持部材 7 と、金からなる下部電極 4 と、金からなる信号線 3 が設けられている。また、基板 1 の裏面にはアース板 2 が形成されている。

#### 【0067】

スイッチ本体部 14 は、支持部材 7 と、片持ちアーム 8 と、上部電極 9 との一体構造となっている。支持部材 7 からは、シリコンからなる二本の片持ちアーム 8 が基板面に対してほぼ水平に延びている。二本の片持ちアーム 8 は、従来例における一本のアームと比べてアームの回転運動を低く抑えることができ、スイッチの片当たり接触を防止するのに役立つ。ただし、条件に応じて片持ちアーム 8 の本数を変えればよいのであって、本発明には 1 本および 2 本以上の片持ちアーム 8 を有する構造が含まれる。

#### 【0068】

ところで、支持部材 7 と片持ちアーム 8 との接続部分においては、その表面に

おけるなす角 $\alpha$ 、 $\beta$ が、それぞれ鈍角( $90^\circ < \alpha, \beta < 180^\circ$ )となるように調整することが好ましい。このようにすることにより、片持ちアーム8の強度を高めることができ、1MHz以上といった高周波数のスイッチング動作を可能とする。

#### 【0069】

片持ちアーム8の先端には、シリコンからなる上部電極9が設けられている。上部電極9は、下部電極4と空間的な隙間を介して対向している。

支持部材7は、基板1上に形成されている信号線3aに接続されており、この信号線3aは、支持部材7および片持ちアーム8を介して上部電極9と電氣的に接続されている。

#### 【0070】

また、二酸化シリコンあるいは窒化シリコン膜等の絶縁体膜からなる絶縁性部材6が、上部電極9の下面から始まって信号線3に対向する位置まで延びている。この信号線3に対向する絶縁性部材6の下側の位置には、金からなる接触電極5が設けられている。同様に、下部電極4に対向するようにして絶縁性部材6上には、中間電極15が設けられている。なお、高周波信号をスイッチングする場合は、信号線3と容量結合可能な範囲で接触電極5の表面を絶縁体膜で覆ってもよい。逆に信号線3を絶縁体膜で覆っても構わない。

#### 【0071】

接触電極5に対向する絶縁性部材6の上側には、シリコンからなる補強部材10が設けられている。これは、接触電極5と絶縁性部材6との間に生じる歪みによる反りを小さく抑えるために設けられたものである。このように、補強部材10を設けることにより、接触電極5は絶えず基板1に対して平行な状態を保つことができ、片当たりによる接触抵抗の増大を抑えることができる。なお、補強部材10は、絶縁性部材6の材料や膜厚等によっては必ずしも必要ではなく、これがない構造も本発明に含まれる。

#### 【0072】

ここで、本実施の形態の動作について説明する。

上部電極9と下部電極4との間に30Vの電圧を印加すると、静電気力により

上部電極 9 に基板方向（下側）に引力が働く。このため、片持ちアーム 8 が下側に湾曲して接触電極 5 が信号線 3 と接触するようになる。

#### 【0073】

信号線 3 は、図 4（b）に示すように接触電極 5 に対向する位置に隙間が設けられている。このため、電圧が印加されない状態では信号線 3 に電流は流れないが、電圧が印加されて接触電極 5 が信号線 3 と接触した状態では信号線 3 を電流が流れることができる。このように、下部電極 4 への電圧印加によって信号線 3 を通る電流あるいは信号のオン／オフを制御することができる。また、30 GHz の信号を扱った場合、従来の HEMT（High Electron Mobility Transistor）スイッチでの挿入損失が 3～4 dB であったのに対し、本実施の形態のスイッチでは 0.2 dB という結果が得られた。

#### 【0074】

本実施の形態では、上部電極 9 は導電性の片持ちアーム 8 を介して導電性の支持部材 7 と電氣的に接続されているため、上部電極 9 への電圧印加を容易に行うことができる。ただし、上部電極 9 は電氣的に浮遊した状態であっても構わない。その場合、信号線 3 a は不要であり、スイッチを動作させるためには下部電極 4 に電圧を印加するだけでよい。

#### 【0075】

また、支持部材 7 と片持ちアーム 8 と上部電極 9 と補強部材 10 とは、不純物が一部あるいは全体に拡散された半導体から作製することができる。その場合、スイッチの動作時に上部電極 9 と下部電極 4 との間に流れる電流は、極めて小さなものであるから、これら半導体の不純物の含有量を精密に制御する必要はない。

#### 【0076】

また、以下の作製方法に述べるように片持ちアーム 8 の厚さを、他の構成要素に比べて薄く制御することも容易である。このように個々の要素の厚さを制御することによって、剛性の大きな構成要素の中に柔らかい片持ちアーム 8 を作製することができる。

剛性の大きな要素では電圧印加時の変形が基板 1 に対して水平に行われ、変形

のほとんどが薄い片持ちアーム 8 によってなされることになる。これは、スイッチの片当たりを低く抑えることに役立つものである。

## 【0077】

ただし、上部電極 9 および補強部材 10 の厚さを、片持ちアーム 8 と同じにしたものも本発明に含むことができる。このような構造は、作製方法が簡略化されるという長所がある。

## 【0078】

なお、本実施の形態の代表的な寸法は、表 2 のとおりである。

## 【0079】

【表 2】

	幅（縦方向）	長さ（横方向）	厚さ
片持ちアーム 8	10 $\mu$ m	130 $\mu$ m	3 $\mu$ m
上部電極 9	100 $\mu$ m	50 $\mu$ m	10 $\mu$ m
接触電極 5	70 $\mu$ m	10 $\mu$ m	2 $\mu$ m
中間電極	90 $\mu$ m	40 $\mu$ m	2 $\mu$ m

ここで、幅は図 4（a）の平面図に対して縦方向の長さ、長さは図 4（a）の平面図に対して横方向の長さ、厚さは図 4（b）の断面図に対して縦方向の長さをそれぞれ示す。また、中間電極 15 と下部電極 4 との距離は、4  $\mu$ m としている。

## 【0080】

しかし、これら寸法は個々の応用によって設計すべきものであり、上述の数値に限定されるものではない。本発明においては、その増大した設計自由度により、広い範囲の設計が可能である。例えば、中間電極 15 の厚さを接触電極 5 より

も少し薄く設計すると、接触電極 5 と信号線 3 との接触の力が大きくなり、両者の接触抵抗が減少する。これは、特に DC 信号をオン／オフするスイッチに適した設計であるといえる。

#### 【0081】

また、中間電極 15 の厚さを接触電極 5 よりも少し厚く設計すると、接触電極 5 はスイッチのオンのときでも信号線 3 と直接接触することがなくなる。しかし、高周波応用では抵抗接触は必ずしも必要でなく、容量型の接触でも信号を伝えることが可能であるため、接触電極 5 が直接信号線 3 に触れなくてもよい。この場合には、接触電極 5 が信号線 3 と直接ふれないため、機械的な摩耗を低く押さえることが可能であり、スイッチの寿命を長く保つことができるという利点がある。

#### 【0082】

さらに、スイッチの駆動方法として、上部電極 9 に電氣的短絡した支持部材 7 と下部電極 4 との間に電圧を印加する例を示したが、支持部材 7 の電位を必ずしも固定せずに、下部電極 4 だけに電圧を印加するだけでスイッチの動作は可能である。このとき、支持部材 7（すなわち、上部電極 9）の電位は、固定されずに浮いた状態である。このような状態では、通常、上部電極 9 は周囲の電位に影響された電圧となり、周囲にグランド線を配置することによってグランド電圧に近い状態とすることが可能である。なお、グランド線の配置は、一般的にスイッチ本体部 14 の近くに設けられるのが普通である。

このように、支持部材 7 の電位を浮遊させた場合、支持部材 7 に配線を設ける手間が省けるため、全体としてデバイスの配線が簡略化されるという利点がある。

#### 【0083】

ここで、図 4 に係るマイクロマシンスイッチの製造工程について図を参照して説明する。

図 5、6 は、図 4 に係るマイクロマシンスイッチの製造工程を示す断面図である。製造工程について順次説明する。

#### 【0084】

まず、図5(a)に示すように、シリコンからなる基板11に二酸化シリコン膜からなるパタン12を形成し、水酸化テトラメチルアンモニウム(TMAH)等のエッチング液を用いて基板11を約6 $\mu$ mほどエッチングする。

ここで、基板11としては(100)面を主面とするシリコンを用いた場合、エッチング速度の面方位依存性により、エッチング後は(111)面が側面に露出した台形となる。

#### 【0085】

次いで、図5(b)に示すように、新たにパタン13を基板1上に形成し、このパタン13をマスクにしてマスクの無い領域にボロンを拡散させ、その後、ボロンの深い拡散を行うため、例えば1150℃で10時間ほど熱拡散を実施する。このとき、高濃度のボロンが約10 $\mu$ mの深さまで拡散される。その結果、支持部材7と上部電極9と補強部材10とが作製される。

#### 【0086】

次いで、図5(c)に示すように、片持ちアームに対応する領域のパタン13を除去してから、残ったパタン13をマスクにしてマスクの無い領域にボロンを拡散させる。その結果、支持部材7、片持ちアーム8および上部電極9からなるスイッチ本体部14ができあがる。

なお、今回はボロンの浅い拡散を行うため、例えば1150℃で2時間ほど熱拡散を実施する。このとき、高濃度のボロンが約2 $\mu$ m深さまで拡散される。

#### 【0087】

次いで、図5(d)に示すように、上部電極9から補強部材10にかけて、二酸化シリコン1 $\mu$ mおよび窒化膜0.05 $\mu$ mからなる絶縁性部材6を作製する。

#### 【0088】

次いで、図6(e)に示すように、補強部材10に対向する絶縁性部材6上に金メッキを用いて接触電極5および中間電極15を作製する。

#### 【0089】

次いで、図6(f)に示すように、このようにして作製された基板11を、金からなる下部電極4および金からなる信号線3、3aの形成されたガラス製の基

板 1 に載置する。この基板 1 は上述のシリコンプロセスとは別個の工程で予め作製しておく。その後、支持部材 7 を基板 1 上に接着する。このとき、シリコンとガラスとの接着には、静電接着技術を利用することができる。

#### 【0090】

最後に、図 6 (g) に示すように、基板 11 をエチレンジアミンピロカテコール等のボロン濃度選択性が高いエッチング液に投入し、ボロンが拡散されていない部分を溶解する。その結果、基板 1 上にマイクロマシンスイッチを作製することができる。

#### 【0091】

なお、基板 1 がセラミックあるいはガリウム砒素等で形成されているのであれば、接着剤を用いて支持部材 7 とこれらの基板とを接着させることも可能である。もしくは、これら基板の表面にガラスを 2 ～ 5  $\mu\text{m}$  程度スパッタしておく、と、静電接着技術を使うことが可能である。

#### 【0092】

以上のように本実施の形態では、単結晶シリコン基板をエッチングすることによって片持ちアーム 7 等からなるスイッチ本体部 14 を作製している。このように、本実施の形態は材料として単結晶材料を利用することにより、機械特性として最も信頼性における構造体を作製することができるという利点がある。

#### 【0093】

また、片持ちアーム 8 を単結晶材料のみで作製しているため、従来例のように複数の材料を張り合わせた構造に比べ、熱膨張係数に起因する反りが発生することはない。すなわち、片持ちアーム 8 の基板 1 の面に対して直交する方向に沿った熱膨張係数の変化を、基板面側とその反対面側とで互いに対称とすることにより、反りの発生を抑制している。

#### 【0094】

一方、ここに述べた方法以外にも、基板 1 上に種々の薄膜を堆積して選択エッチングを利用し、本発明の構造をもつスイッチを作製することも可能である。例えば、スイッチ本体部 14 および補強部材 10 を単結晶シリコンではなく、アモルファスシリコン、ポリシリコンまたは高抵抗の半導体材料 (GaAs, 鉄をド



ープした InP 等) を使って作製してもよい。また、スイッチ本体部 14 および補強部材 10 を半導体ではなく、金やアルミニウム等の金属を使って作製してもよい。

#### 【0095】

##### [第3の実施の形態]

図7は、本発明の第3の実施の形態の平面図(a)および断面図(b)を示す。同図に示すように、図4と同一符号の構成要素は、同一または同等の構成要素であることを示している。

#### 【0096】

本実施の形態では、絶縁性部材 6b が上部電極 9 の端面から延びている点が、第2の実施の形態と大きく異なる点である。この絶縁性部材 6b は、酸化膜、窒化膜等の絶縁薄膜によって形成することもできるが、上部電極 9 と同一の半導体材料を使って形成することが可能である。その場合、例えば高抵抗の半導体材料 (GaAs, 鉄をドーピングした InP 等) で絶縁性部材 6b を除く支持部材 7, 片持ちアーム 8 および上部電極 9 のみに不純物を拡散して抵抗を下げるという方法、または、絶縁性部材 6b の領域に酸素等のイオンを打ち込んで抵抗を高くする方法等を利用することができる。本実施の形態には、補強部材 10 を接触電極 5 に対向する位置に設けているが、これがない構造も本発明に含まれる。

#### 【0097】

また、補強部材 10 は、低抵抗または高抵抗の何れであってもよい。

また、本実施の形態では、上部電極 9 の下側に絶縁性部材 6b とは別個に絶縁性部材 6a が設けられている。これは、上部電極 9 と下部電極 4 との間に電圧を印加したとき、互いに接触して短絡が起こらないようにするためである。この絶縁性部材 6a の厚さは、接触電極 5 よりも薄くすることが望ましい。

#### 【0098】

また、本実施の形態では、第1の実施の形態のものと比べて、絶縁性部材 6b が基板 1 に対して上側に位置するようになったため、接触電極 5 と信号線 3 との隙間が大きく取れるようになる。このため、オフ時の静電容量が小さくなり、オフ時の漏れ電流を小さく抑えることが可能となる。

## 【0099】

以上の実施の形態では、基板 1 の具体例としてガラス基板をあげて説明した。ガラス基板はガリウムヒ素基板に比べて安価であり、多数のスイッチを集積化することが要求されるフェーズドアレイアンテナ等の応用において有望な材料である。しかし、本発明の構造はこれに限られるものではなく、ガリウムヒ素、シリコン、セラミック、プリント基板等においても有効である。

## 【0100】

また、上部電極 9 に穴を開けることにより、上部電極 9 と下部電極 4 との間に存在する空気によるスクイーズ効果を減少させる手法も本発明に含まれる。本発明では、上部電極 9 および補強部材 10 によって絶縁性部材 6b の強度を補強することが容易である。このため、内部に複数個の穴を設けたとしても、可動部全体の剛性は十分に大きく保つことが可能である。

さらに、絶縁性部材 6b、接触電極 5 および補強部材 10 にも穴をあけ、空気を通しやすくするとスクイーズ効果を著しく抑えることが可能である。

## 【0101】

## 〔第 4 の実施の形態〕

図 8 は、本発明の第 4 の実施の形態を示す断面図である。同図において、図 1 における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図 8 に示すように、本実施の形態は信号線 3 を挟んで 2 個の支持部材 7 を基板 1 上に配設している。したがって、上部電極 9 は各支持部材 7 からそれぞれ延びている片持ちアーム 8 に接続され、両側で支持した構造となっている。また、十分な静電気力を発生させるため、上部電極 9 の下には信号線 3 を挟んで 2 個所に下部電極 4 が配設されている。

## 【0102】

このように、複数の支持部材 7 を使って上部電極 9 を支持した構成も、本発明に含まれる。また、支持部材 7 の個数をさらに増やして 2 個以上にしてもよく、そのような構造も本発明に含まれる。

## 【0103】

## 〔第 5 の実施の形態〕

図9は、本発明の第5の実施の形態を示す断面図である。同図において、図1における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図9に示すように、本実施の形態はスイッチ本体部14の表面を酸化させるなどし、片持ちアーム8を、シリコン層8aとそれを両側から挟む酸化シリコン層8bとかなる構造にしたものである。このように、両側の酸化シリコン層8bの厚さを等しくしてやれば、基板1側とその反対側の熱膨張係数は対称となるため、高温処理を行っても片持ちアーム8の反りは抑制される。

#### 【0104】

##### [第6の実施の形態]

図10は、本発明の第6の実施の形態を示す断面図である。同図において、図9における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図10に示すように、本実施の形態は片持ちアーム8を2種以上の材料からなる薄膜を交互に積層した超格子構造を有するものである。第6の実施の形態同様に、本実施の形態においても、基板1側の熱膨張係数とその反対側の熱膨張係数とを対称にすることができ、温度変化による片持ちアーム8のそりを抑制することができる。

#### 【0105】

##### [第7の実施の形態]

図11は、本発明の第7の実施の形態を示す平面図(a)およびそのD-D'線断面図(b)である。同図において、図4における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図11に示すように、本実施の形態は、中間電極11が絶縁性部材6の一部に設けられた開口中の埋め込み配線18を介して、上部電極4に短絡している。また、中間電極15および接触電極5の表面が、それぞれ絶縁体膜16および17によって被覆されていることが第2の実施の形態と異なる点である。

#### 【0106】

中間電極15が上部電極9と短絡しているため、中間電極15の電位は上部電極9の電位と全く同じである。中間電極15の上の絶縁体膜16は、中間電極15と下部電極4とが短絡することを防止するために設けられたものである。そし

て、接触電極 5 の上の絶縁体膜 17 は、この絶縁体膜 17 と下部電極 3 とが接触したとき（オン時）に、絶縁体膜 17 と信号線 3 とが接触できるように対称的に設けられたものである。

【0107】

ここで、中間電極 15 と上部電極 9 との短絡は、絶縁性部材 16 中に設けられた埋め込み配線 18 に限られるものではなく、絶縁性部材 6 の端部に設けた配線を介して行ってもよい、

また、中間電極 15 と上部電極 9 との間に設けられた絶縁性部材 6 を省略してもよい。

【0108】

また、絶縁体膜 16 および 17 を下部電極 4 および信号線 3 の一部に設けることも可能であり、そのような構造も本発明に含まれる。

また、接触電極 5 の上の絶縁体膜 17 を省略し、中間電極 15 の厚さと絶縁体膜 16 の厚さとの和が、接触電極 5 の厚さよりも薄くすることにより、DC 信号のオン／オフを行うスイッチを作製することができる。

【0109】

また、絶縁体膜 16 を省略して、中間電極 15 の厚さが接触電極 5 の厚さ、または、接触電極 5 の厚さと絶縁体膜 17 の厚さとの和よりも薄くすることによっても、中間電極 15 と下部電極 4 との短絡を防ぐこともできる。

また、絶縁体膜を中間電極 15 および下部電極 6 の両方に設けてもよい。同様に、絶縁体膜を接触電極 5 および信号線 3 の両方に設けてもよい。

さらに、絶縁体膜 16 および 17 は、中間電極 4 および接触電極 5 の全てを被覆する必要はなく、その一部に設けられたとしても、本発明の効果を得ることができる。

【0110】

〔第 8 の実施の形態〕

図 12 は、本発明の第 8 の実施の形態を示す平面図である。同図において、図 1 における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図 12 に示すように、本実施の形態は、下部電極が中間電極 15 の下側で電氣的に二つの異なる

電位を持つことが可能となるように、下部電極 4 a, 4 b に分離していることが第 2 の実施の形態と異なる点である。

【0111】

本実施の形態の構造では、印加電圧は下部電極 4 a, 4 b 間に加えられ、上部電極 9 につながる支持部材 7 は電氣的に浮いた状態である。このとき、二つの下部電極 4 a および 4 b の間に印加された電圧の半分が、下部電極 4 a および 4 b と中間電極 15 との間に働くことになる。

【0112】

このため、静電引力となってスイッチを閉じるのに役立つ電圧が半分に減少するため、第 2 の実施の形態の場合の 2 倍の電圧を印加することにより、スイッチを閉じることができる。一方、上部電極 9 が浮いた状態であるため、上部電極 9 と下部電極 4 a および 4 b との間の絶縁性部材 6 が高圧のために破壊されるという問題は生じない。そして、なによりも支持部材 7 に電位を与えるための信号線 3 a を接続する必要がないため、デバイス全体としての配線が非常に簡略化されるという長所がある。

【0113】

先に、第 1 の実施の形態で述べた支持部材 7 を浮かせた状態での駆動方法は、周囲の配線の影響を受けるということがときには問題となることがあるが（例えば、多数のスイッチを配置した場合、各スイッチにおける駆動電圧が異なることがある）、本実施の形態においては周囲の影響をあまり受けることなくスイッチを駆動させることができる。

【0114】

なお、本実施の形態では、上部電極 6 を片持ちアーム 8 と接続させた例を示したが、中間電極 15 の電位を二つの下部電極 4 a および 4 b によって決めることができるので、この上部電極 9 を省略することができる。また、上部電極 9 を単に補強板として利用することもできるし、片持ちアーム 8 と切り離してもよい。さらに、支持部材 7、片持ちアーム 8、さらに上部電極 9 を絶縁体あるいは高抵抗の半導体等の材料を使って作製することもできる。

【0115】

## 〔第 9 の実施の形態〕

図 13 は、本発明の第 9 の実施の形態を示す平面図である。同図において、図 12 における同一符号のものは同一または同等の構成要素を示す。図 13 に示すように、本実施の形態は、中間電極 15 の下側で電氣的に二つの異なる電位を持つことが可能な下部電極 4c、4d が櫛歯構造になっていることが第 8 の実施の形態と異なる点である。

## 【0116】

第 8 の実施の形態では、スイッチ本体部 14 を接着する際に、下部電極 4a、4b が向かい合った部分が上部電極 9 のちょうど真ん中に位置するようにしなければならない。すなわち、中間電極 15 と下部電極 4a、4b との重なる領域が等しい大きさにならないと、中間電極 15 の電位が二つの下部電極の電圧の半分にならず、領域の大きな下部電極の方に引き寄せられることがある。そして、片持ちアーム 8 にねじれの変位が生じる恐れがある。

## 【0117】

そこで、本実施の形態ではこのような問題を解決するため、下部電極を櫛歯構造とすることにより、スイッチ本体部 14 を接着する際に若干のずれが生じても、下部電極と上部電極との重なる領域の大きさが等しくなるようにしている。なお、櫛歯の数は図示した例に限られるものではなく、さらに多数の櫛歯を設けることができる。また、櫛歯の方向も任意に変えることができる。

なお、図 12、13 に関して述べた実施の形態における電極の分離は、下部電極に限られるものではない。すなわち、同様に上部電極を二つ以上に電氣的に分離してもよいし、上部電極および下部電極の両者を分離してもよい。また、この分離される電極の個数は二つに限られず、複数であればよい。

## 【0118】

## 〔第 10 の実施の形態〕

第 1～9 の実施の形態に係るマイクロマシンスイッチを、フェーズドアレイアンテナに適用した例について説明する。

以下に示すように、上述のマイクロマシンスイッチは、DC～高周波信号まで幅広く適用することができ、特にフェーズドアレイアンテナ装置に適用すると効

果的である。

【0119】

図14は、特願平10-176367号に開示されたフェーズドアレイアンテナ装置を示すブロック図である。同図に示すように、フェーズドアレイアンテナ装置は、M個（Mは2以上の自然数）のアンテナ23を有し、アンテナ23は移相回路24に接続されている。この移相回路24は、データ分配回路24aと、このデータ分配回路24aに接続されたM個のデータラッチ回路24bと、このデータラッチ回路24bに接続された移相器24cとによって構成されている。

【0120】

したがって、各アンテナ23はNビット（Nは自然数）の移相器24cにそれぞれ接続され、各移相器24cは分配合成器22を介して給電部21に接続されている。

【0121】

また、データ分配回路24aは、制御装置20に接続されている。なお、データ分配回路24aおよびデータラッチ回路24bは、基板上に薄膜トランジスタ回路（TFT回路）で実現されている。

【0122】

また、移相器24cは、各ビット毎に上述のマイクロマシンスイッチを備えており、各データラッチ回路24bは各移相器24cのマイクロマシンスイッチに接続されている。このように、同図に示されたフェーズドアレイアンテナ装置では、従来外付けICだった移相器の駆動回路をTFT回路で構成し、移相器24c等と同一層に形成している。

【0123】

次に、図14に示されたフェーズドアレイアンテナ装置の動作について説明する。制御装置20は、予め設定されているアンテナ23の位置と使用する周波数とに基づいて、放射ビームを所望の方向に向けるのに最適な移相量をNビットの精度で計算し、その結果を制御信号としてデータ分配回路24aに出力する。データ分配回路24aは、各データラッチ回路24bに制御信号を分配する。

【0124】

アンテナ 23 における電波の放射方向は、全てのアンテナ 23 について一斉に切り換えられる。その際、各データラッチ回路 24 b は、ビーム方向を切り換えるためのタイミング信号に同期して、保持データを入力データである制御信号に書き換え、保持データ（制御信号）に基づき、移相器 24 c が必要とするビットのマイクロマシンスイッチに対して駆動電圧を一斉に印加する。

## 【0125】

マイクロマシンスイッチに駆動電圧が印加されると、マイクロマシンスイッチは回路を閉じて、そのマイクロマシンスイッチが含まれるビットをオン状態にする。そして、移相器 24 c のどのビットがオン状態になるかで、その移相器 24 c の移相量が設定される。

## 【0126】

各移相器 24 c は、このようにして設定された移相量だけ高周波信号の位相を変え、各アンテナ 23 に給電する。そして、各アンテナ 23 は、給電位相に応じた位相の放射をし、その放射が等位相面が生成することにより、この等位相面と垂直な方向に放射ビームを形成する。

## 【0127】

次に、図 14 に係るフェーズドアレイアンテナ装置の詳細な構造について説明する。

図 15 は、フェーズドアレイアンテナ装置を示す分解斜視図である。同図に示されるように、全体構成は多層構造となっている。すなわち、分配合成層 L1 と、誘電体層 L2 と、給電用スロット層 L3 と、誘電体層 L4 と、放射素子と移相器と T F T 回路とからなる層（以下、移相回路層という）L5 と、誘電体層 L6 と、無給電素子層 L7 とがそれぞれ密着して張り合わされている。

## 【0128】

各層は、フォトリソグラフィおよびエッチング技術、および、接着技術等を利用して多層化されている。例えば、無給電素子層 L7 および移相回路層 L5 は、誘電体層 L6 の各面に形成された金属膜に対して、フォトリソグラフィおよびエッチング技術を施して形成される。給電用スロット層 L3 は、誘電体層 L4 の片面に形成された金属膜に対して、フォトリソグラフィおよびエッチング技術を施



すことによって形成される。

【0129】

さて、無給電素子層 L7 には、複数の無給電素子 32 が形成されている。この無給電素子 32 は、アンテナの帯域を広げるために用いられ、誘電体層 L6 を介して移相回路層 L5 の放射素子と電磁結合されている。また、誘電体層 L6 には、比誘電率が 2～10 程度の誘電体を用いられる。例えば、ガラスを用いれば製造コストを低減させることができ、誘電体層のうちの少なくとも一層にガラスを用いるのが望ましい。なお、製造コストの問題を無視すれば、誘電体層 L6 に比誘電率の高いアルミナや比誘電率の低い発泡材等の誘電体を使用してもよい。

【0130】

次いで、移相回路層 L5 には、図 12 に示されたアンテナ 23 の一部と、移相回路 24 と、アンテナ 23 に給電するためのストリップライン等が形成されている。

【0131】

次いで、誘電体層 L4 は、アルミナ等の比誘電率が 3～12 程度の誘電体で形成されている。

次いで、給電用スロット層 L3 は、導電性を有する金属によって形成され、給電用結合手段である給電用スロット 30 が複数形成されている。なお、給電用スロット層 30 は、誘電体層 L4 に適宜設けられたスルーホールを介して移相回路層 L5 と接続され、移相回路層 L5 の接地として機能する。

【0132】

次いで、分配合成層 L1 には、複数の分配合成器 22 が形成されている。分配合成器 22 は、給電用スロット層 L3 に設けられた給電用スロット 30 を介して移相回路層 L5 と電磁的に結合されている。1 個の分配合成器 22 と 1 個の給電用スロット 30 とは、1 個の給電ユニットを構成し、各ユニットはマトリックス状に配置されている。ただし、マトリックス状に配置されていないものも本発明に含まれる。

【0133】

なお、放射素子 32 は、マトリックス状に配置されていてもよいし、単に 2 次

元的に配列されているだけでもよい。あるいは一方向に整列配置されていてもよい。また、図 15 では分配合成器 22 と移相回路層 L5 とが、給電用スロット層 L3 を介して電磁的に結合されているが、分配合成器 22 と移相回路層 L5 とが給電ピン等の他の給電用結合手段で接続されている場合においては、同一面に形成されていてもよい。

#### 【0134】

次に、図 15 に示された移相回路層 L5 について詳細に説明する。

図 16 は、移相回路層 L5 の 1 ユニットを示す平面図である。同図に示すようにガラス基板等の誘電体層 L6 には、放射素子 41、移相器群 40 およびデータラッチ回路 46 が形成されている。ただし、データラッチ回路 46 は移相器 40a ~ 40d の各ビット毎に設けられている。

#### 【0135】

また、ストリップライン 42 は、放射素子 41 から移相器群 40 を介して、図 15 に示された給電用スロット 30 に対応する位置まで配設されている。そして、放射素子 41 としては、例えばパッチアンテナ、プリントダイポール、スロットアンテナ、アパーチャ素子等が使用される。ストリップライン 42 としては、マイクロストリップ線路、トリプレート線路、コプレーナ線路、スロット線路等の分布定数線路が使用される。

#### 【0136】

また、図 16 に示す移相器群 40 は、全体で 4 ビットの移相器を構成しており、すなわち 4 個の移相器 40a, 40b, 40c および 40d によって構成されている。各移相器 40a ~ 40d は、それぞれ給電する位相を  $22.5^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  だけ変化させることができ、ストリップラインとマイクロマシンスイッチとで構成されている。

#### 【0137】

ここで、移相器 40a ~ 40c は、ストリップライン 42 と接地 43 との間に接続された 2 個のストリップライン 44 と、ストリップライン 44 の途中に接続されたマイクロマシンスイッチ 45 とで構成されている。これらの移相器は、ローデッドライン形移相器を構成している。

## 【0138】

一方、移相器40dでは、ストリップライン42の途中に接続されたマイクロマシンスイッチ45aと、コの字型のストリップライン44aと、ストリップライン44aと接地43との間に接続されたマイクロマシンスイッチ45aとで構成されている。この移相器は、スイッチドライン形移相器を構成している。

## 【0139】

一般に、移相量が小さい場合にはローデッドライン形の方が良い特性が得られ、移相量が大きい場合にはスイッチドライン形の方が良い特性が得られる。そのため、 $22.5^\circ$ 、 $45^\circ$ 、 $90^\circ$ の移相器としてローデッドライン形を用い、 $180^\circ$ の移相器としてスイッチドライン形を用いている。もちろん、移相器40a～40cに、スイッチドライン形を用いることも可能である。

## 【0140】

各移相器40a～40dに含まれる2個のマイクロマシンスイッチ（45または45a）は、その近傍に配設されたデータラッチ回路46に接続され、データラッチ回路46が出力する駆動電圧によって同時に動作する。

このように、ストリップライン42に流れる高周波信号は、移相器群40の働きにより、その給電位相が変化させられる。

## 【0141】

なお、データラッチ回路46を、各マイクロマシンスイッチの近傍に配置する代わりに、複数のデータラッチ回路を一カ所にまとめて配置し、そこから配線を延ばして各マイクロマシンスイッチを駆動するようにしてもよい。また、1個のデータラッチ回路を複数の異なるユニットのマイクロマシンスイッチに接続してもよい。

## 【0142】

図17は、ローデッドライン形の移相器に用いられたマイクロマシンスイッチ45周辺を拡大した平面図である。同図に示すように、2個のマイクロマシンスイッチ45は、2個のストリップライン44に対して左右対称となるように配設されている。また、これらマイクロマシンスイッチ45は、図示しない1個のデータラッチ回路に接続され、データラッチ回路から同時に駆動電圧（外部電圧）

が供給される。もちろん、このマイクロマシンスイッチ 45 としては、第 1～7 の実施の形態で述べたものを使用することができる。

#### 【0143】

##### 【発明の効果】

以上説明したとおり本発明は、下部電極と上部電極との間に中間電極を有する。したがって、このような中間電極を設けたことによりスイッチを駆動する印加電圧を低減させることができる。

例えば、接触電極と信号線とが  $4\ \mu\text{m}$  のギャップをもつ場合には、従来例の約  $2/3$  まで電圧を低減させることができる。また、接触電極と信号線との距離を  $4\ \mu\text{m}$  以下にするとときには、印加電圧の低減の効果はさらに増大し、従来例の  $1/2$  以下に抑えることも容易である。

#### 【0144】

この中間電極は、従来の接触電極を作製するのと同時に作製することが可能であるため、スイッチ作製プロセスに特に追加の工程を加える必要がなく、コストの上昇が抑えられるという利点がある。そして、印加電圧を低減できることから、上部電極と下部電極との間の絶縁体膜に大きな電圧が印加されることを防ぐことができ、特に高品質の絶縁体膜を作製する必要がなくなり、スイッチ作製プロセスの選択性を広めることにつながる。したがって、従来この絶縁体膜の耐圧特性の限界から発生していたデバイスの破壊を防止することができる。また、外部駆動回路で必要とされる電圧も低下し、構成が簡略化されると同時に消費電力も低減した。

#### 【0145】

一方、下部電極を 2 個設けることにより、同一寸法で下部電極を 1 個もつ構造と比較した場合、印加電圧が高くなるものの絶縁体膜に電圧が印加されないため、低品質の絶縁体膜を使用したとしても絶縁破壊することがなくなった。印加電圧の上昇は、デバイスの寸法を増大させることによって補償することが可能であり、デバイス寸法が特に小さくする必要がないような応用に採用することができる。そして、何よりも上部電極の存在が必要でなくなり、下部電極に電圧を印加するだけでスイッチの駆動が可能となることから、スイッチの配線が簡略化され

るという著しい効果が生ずる。このため、配線にともなうコストの上昇、デバイス構造の複雑化、長期信頼性の低下等の欠点が著しく改善される。

【0146】

また、本発明に係るスイッチ作製プロセスは、高い温度プロセスを利用できることから、次のような効果が得られる

1) 梁部材等を構成する材料の選択が広がり、種々の導体および半導体を利用することを可能とし、材料選択の自由度を増大させる。

2) 高温で作製された絶縁体膜の耐圧特性がすぐれているためデバイスの電気特性が向上する。

3) 厚さ方向の自由度が増大したため、梁部材の幅を減少することができ、スイッチの寸法を小さくすることが可能となる。

【0147】

以上の利点が生まれたために、本発明に係るマイクロマシンスイッチは、個々ばらばらにして使用する単純なスイッチに留まらず、大面積の基板上に数万個のオーダで集積化することが要求されるフェーズドアレイアンテナのような新たな応用を可能とする。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態を示す平面図(a)およびそのA-A'線断面図(b)である。

【図2】 図1に係るマイクロマシンスイッチの製造工程を示す断面図である。

【図3】 図2の続きの製造工程を示す断面図である。

【図4】 本発明の第2の実施の形態を示す平面図(a)およびそのB-B'線断面図(b)である。

【図5】 図4に係るマイクロマシンスイッチの製造工程を示す断面図である。

【図6】 図5の続きの製造工程を示す断面図である。

【図7】 本発明の第3の実施の形態を示す平面図(a)およびそのC-C'線断面図(b)である。

【図 8】 本発明の第 4 の実施の形態を示す断面図である。

【図 9】 本発明の第 5 の実施の形態を示す断面図である。

【図 10】 本発明の第 6 の実施の形態を示す断面図である。

【図 11】 本発明の第 7 の実施の形態を示す平面図 (a) およびその D-D' 線断面図 (b) である。

【図 12】 本発明の第 8 の実施の形態を示す平面図である。

【図 13】 本発明の第 9 の実施の形態を示す平面図である。

【図 14】 フェーズドアレイアンテナ装置 (本発明の第 10 の実施の形態) を示すブロック図である。

【図 15】 図 14 に係るフェーズドアレイアンテナ装置の詳細な構成を示す分解斜視図である。

【図 16】 図 15 に係る移相回路を示す平面図である。

【図 17】 図 16 に係るマイクロマシンスイッチの周辺を示す平面図である。

【図 18】 従来例を示す平面図 (a) およびその E-E' 線断面図 (b) である。


# 【符号の説明】

1…基板、2…アース板、3, 3a…信号線、4, 4a, 4b, 4c, 4d…下部電極、5…接触電極、6, 6a, 6b…絶縁性部材、7…支持部材、8…片持ちアーム、8a…シリコン層、8b…酸化シリコン層、9…上部電極、10…補強部材、11…基板、12, 13…パタン、14…スイッチ本体部、15…中間電極、16, 17…絶縁体膜、18…埋め込み配線、20…制御装置、21…給電部、22…分配合成器、23…アンテナ、24…移相回路、24a…データ分配回路、24b…データラッチ回路、24c…移相器、30…給電用スロット、31…移相回路、32…無給電素子、40…移相器群、40a, 40b, 40c, 40d…移相器、41…放射素子、42…ストリップライン、43…接地、44, 44a…ストリップライン、45, 45a…マイクロマシンスイッチ、46…データラッチ回路、L1…分配合成層、L2, L4, L6…誘電体層、L3…給電用スロット層、L5…移相回路層、L7…無給電素子層。


【書類名】

図面

【図 1】




(a) 第 1 の実施の形態






(b) A-A' 線断面図

【図 2】







【図3】



【図 4】




(a) 第 2 の実施の形態






(b) B-B' 線断面図


【図 5】




【図 6】



【図 7】




(a) 第 3 の実施の形態




(b) C-C' 線断面図

【図 8】




第 4 の実施の形態

【図 9】




第 5 の実施の形態

【図 10】




第 6 の実施の形態

【図 11】




(a) 第 7 の実施の形態



(b) D-D' 線断面図




【図 12】




第 8 の実施の形態

【図 13】




第 9 の実施の形態


【図 14】




【図 15】




【図 16】




【図 17】



【図 18】



(a) 従来例



(b) E-E' 線断面図

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 従来よりも低い駆動電圧で動作可能とする。また、絶縁体膜の耐压特性を上昇させる。

【解決手段】 基板 1 上に信号線 3 のギャップと近接して設けられかつ基板 1 面に対して所定の高さを有する支持部材 7 と、この支持部材 7 から基板 1 面に対して略水平に突出しかつ一部がギャップと対向するようにして設けられた可撓性の梁部材（片持ちアーム 8）と、この梁部材の基板 1 側における少なくともギャップと対向する位置に設けられた接触電極 5 と、基板 1 上に梁部材の一部と対向して設けられた下部電極 4 と、梁部材に下部電極 4 と対向して設けられた中間電極 15 とを備える。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004237]

1. 変更年月日 1990年 8月29日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都港区芝五丁目7番1号  
氏 名 日本電気株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)